

Pirol Edelwachs



- Anwendungsbereiche:**
- Zur Oberflächenveredelung von Holz im Innenbereich
 - Für Holzdecken, Wandverkleidungen, Vertäfelungen, Profilhölzer u.v.m.
- Eigenschaften:**
- UV-Schutz
 - gute Chemikalienbeständigkeit
 - feuchtigkeitsregulierend
 - reduziert die Kratzempfindlichkeit
 - gut verstreichbar
 - gute Verlaufseigenschaften
 - geruchsarm, nach Trocknung geruchslos
 - schnelltrocknend, bei guter Offenzeit
 - hochtransparent
 - seidenmatt
 - betont Struktur und Maserung
 - geringe Blockungsneigung
 - wasserverdünnbar
- Werkstoff:**
- Pirol Edelwachs verleiht Holz eine dekorative, dezent, seidenmatte, wasser- und schmutzabweisende, offenporig atmungsaktive Oberfläche mit angenehm samtigem Griff. Pirol Edelwachs ist umweltschonend, d.h. wasserverdünnbar, jedoch nach dem Trocknen wasserfest. Absolut frei von Lösemitteln, lästigen Lösemitteldämpfen und -gerüchen; nicht feuergefährlich. Ohne Holzschutzmittelwirkstoffe. Pirol Edelwachs betont die natürliche Schönheit des Holzes.
- Untergründe:**
- Holz**
Für neue und alte Holzoberflächen einheimischer und exotischer Holzarten im Innenbereich.
- Pigmente:**
- Lichtbeständige Pigmente in Kombination mit Titandioxid ergeben eine wunderschöne Anfärbung der Holzoberfläche und betonen die Holzmaserung.
- Untergrundvorbehandlung:**
- Deckende Anstrichsysteme, Klarlacke oder Dickschichtlasuren restlos entfernen. Hölzer anschleifen, um hochstehende Holzfasern zu entfernen und um eine gleichmäßige Holzoberfläche zu erzielen. Holzoberflächen von Schmutz und Staub säubern. Neue, gehobelte Holzoberflächen sollten zur verbesserten Materialaufnahme ebenfalls angeschliffen werden (Körnung 80/120). Scharfe Kanten sind zu beseitigen und abzurunden. Beim Schleifen Staubschutzmaske tragen.
- Aufbringmenge:**
- ca. 60-80 ml / m² pro Arbeitsgang

Pirol Edelwachs**Anwendung:**

Pirol Edelwachs vor Gebrauch gut aufrühren. Sparsam mit Pinsel, Schwamm oder Rolle zügig in Faserrichtung aufbringen, z. B. bei Profilholz Brett für Brett. Pirol Edelwachs ist nach der Beschichtung nach vollständiger Trocknung polierbar (z.B. mit feinem Schleifvlies oder Polierpad).

Zur Erzielung besonders schöner Oberflächen die einmal behandelten Flächen nach einer Trocknungszeit von ca. 1-2 Stunden mit feinem Schleifpapier in Faserrichtung leicht anschleifen und säubern. Dann ein zweites Mal zügig sparsam streichen. Pirol Edelwachs ist gebrauchsfertig eingestellt. Oberflächenbild und Intensität der Farbtöne lassen sich durch Wasserzugabe (maximal 10%) individuell verändern. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Die Holzfeuchte darf 15% nicht überschreiten.

Optimale Verarbeitungstemperatur bei + 15 °C bis + 30 °C.

Verarbeitungstechnik:

Pirol Edelwachs am besten mit einem breiten Flachpinsel oder einem Beizschwamm nass in Nass und Bahn neben Bahn ansatzfrei in Maserungsrichtung auftragen. Pinsel vorher mit Wasser anfeuchten und kräftig ausschlagen. Nicht unter + 5 °C verarbeiten.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife auswaschen

Allgemeine Hinweise:

Die oben genannten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Aktualität. Die Informationen basieren auf Labortests und praktischen Erfahrungen, welche nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt und geprüft wurden. Im Bedarfsfall stehen unsere Anwendungstechniker beratend zur Verfügung. Als Hersteller können wir die Bedingungen, unter denen das Produkt verwendet wird, oder die vielen Faktoren, die Auswirkungen auf die Nutzung und Anwendung des Produktes haben, nicht kontrollieren. Im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleisten wir jedoch eine gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte. Wir lehnen Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäße Anwendung oder Verarbeitung entgegen unserer Anweisungen entstanden sind. Bezüglich der Vermischung mit Produkten anderer Hersteller bzw. eines kombinierten Anstrichaufbaus liegen uns keine Erkenntnisse vor. Aus diesem Grund ist in diesen Fällen jeglicher Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen. Wir behalten uns das Recht vor, hier aufgeführte Informationen ohne vorherige Ankündigung jederzeit abzuändern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.